



DESCRIPTION

STRATOGRIP XTREM 200 est une colle de contact ultra performante. La colle est résistante à l'humidité et à l'exposition à des températures extrêmes. Elle est destinée au collage d'un grand nombre de matériaux différents tels que les panneaux (contreplaqué, mélaminé, MDF, aggloméré, OSB), les tissus, les mousses synthétiques, les ciel de toit, les miroirs, la résine de synthèse, le plomb, l'inox, les plinthes... Dotée d'une formule à séchage ultra rapide, elle permet de réaliser vos collages en un temps record. Le système de pulvérisation réduit le coût d'application en économisant du temps et du produit. Fournie dans un emballage portable prêt à l'emploi. Il est recommandé de TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la colle pour votre application spéciale. Le produit N'EST PAS RECOMMANDÉ pour l'utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, des polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP du monochrome...

CARACTÉRISTIQUE

- Adhésion instantanée, extra puissante
- Résiste aux hautes températures jusqu'à 135°C et +180°C en posformage
- Résiste à l'eau et l'humidité
- Exempte de substance destructrice d'ozone (ODS)

DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de séchage : **1-2 min**
- % matières solides : **+/- 30%**
- Temps ouvert : **30 min**
- Inflammabilité : **Colle non-inflammable dans gaz propulseur**
- Couleur : **Transparente**
- **inflammable**
- Solvant : **Chlorure de méthylène**
- Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT) : **+ 135°C**

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip XTREM 200 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Elle ne craint pas le gel cependant, toujours remettre à une température ambiante avant utilisation. N'entreposez pas les produits en bonbonne directement sur un sol béton si la température est inférieure à 15°C.




MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOG RIP XTREM 200 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Fortes émissions).

CONDITIONNEMENT

Bombonne Jetable 23Kg (17,5#)

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.