



## DESCRIPTION

La colle STRATOGRIP TB50 est un primaire à base de caoutchouc et de résines synthétiques, spécialement conçu pour être utilisé avec toutes les membranes auto-adhésives et les pare-vapeur.

STRATOGRIP TB50 peut être appliqué sur les substrats métalliques, les matériaux bitumineux, les matériaux à base de bois et les panneaux isolants. Une fois appliqué sur la terrasse du toit, il est sec en 1 à 2 minutes et on peut y marcher dessus sans que ça colle.

## CARACTÉRISTIQUES

- Colle jusqu'à 180m<sup>2</sup> de superficie
- Fonctionne avec tous les PVC auto-adhésifs, TPO et membranes bitumineuses.
- Compatible EPS
- Sans MC
- Possible de marcher immédiatement sur la surface encollée.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de séchage : 1-2 min
- Couleur : Noir
- Solvant : Polymeric, Diphenylmethane, Diisocyanate
- % matières solides : 35%
- Couverture : +/- 180°C
- Temps ouvert : Jusqu'à 4H

## STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip TB50 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas les produits directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.



## MODE D'EMPLOI

### PREPARATION

- 1 Assurez-vous que toutes les surfaces à coller soient propres, sèches et exemptes de poussière.
- 2 Les surfaces métalliques doivent être dégraissées et toute peinture écaillée et corrodée doit être éliminée.
- 3 Agiter ou secouez la bombonne avant l'utilisation

### APPLICATION

La colle STRATOGRIP TB50 doit être appliquée sur le platelage et laissé sécher pendant 1-2 minutes. Le temps d'ouverture est d'environ 4H. Dès que le primaire est sec au toucher, vous pouvez poser la membrane auto-adhésive.

Le système canister pulvérise de manière adéquate à une température supérieure à 15 ° C. Le système doit être conservé dans un endroit tempéré. Dans le cas où les agents filtrants sont anormalement froids, gèlent ou donnent un spray médiocre ou qui crépite, il faut le réchauffer avant de poursuivre l'utilisation. Il est recommandé de chauffer la cartouche par immersion dans de l'eau chaude.

## CONDITIONNEMENT



Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.