

**STRATO  
GRIP**

**FICHE  
TECHNIQUE**



# 0500

**PODOLOGIE / ORTHOPÉDIE**

## DESCRIPTION

STRATOGRIP O500 est notre nouvelle génération d'adhésifs utilisant une technologie de solvant innovants. L'adhésif présente un faible risque pour la santé humaine en raison de sa faible toxicité et qu'il a un impact minimal sur l'environnement. cette colle présente tous les avantages nécessaires, une forte liaison, une résistance élevée à la chaleur et des temps de séchage rapides et est non chloré. Elle a été conçue pour le collage des mousses synthétiques et des tissus ou autre lors de la fabrication des semelles orthopédiques.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit pour s'assurer de la qualification de la STRATOGRIP O500 pour votre application spéciale. Le produit n'est PAS RECOMMANDE pour l'utilisation avec des vinyles plastifiés, des plastiques flexibles, des polystyrènes expansés ou extrudés, PE ou PP ou des stratifiés teintés dans la masse (type monochrome).



## CARACTÉRISTIQUES

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- Non chlorée
- Haute résistance à la température
- Risques sanitaires limités
- Exempte de substance destructive d'ozone (ODS)

## DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage	2-3 min	% matières solides	27%
Couleur	Transparent	Couverture	140m <sup>2</sup>
Base	Polymère synthétique	Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT)	+ 100°C
Solvant	Hydrocarbure	Pulvérisation	Toile

## STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip O500 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entrez pas les produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

## MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP O500 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon

collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

## ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Fortes émissions).



## CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

### Bombonne

Volume: 22 L / 13Kg



### Aérosol

Volume: 500 ml



# **STRATO GRIP**

**SAS ARDEMAT GROUP**

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE  
Tél. 04 75 30 23 09

[www.stratogrip.com](http://www.stratogrip.com)

**Ardemat** 