



PODOLOGIE / ORTHOPEDIE

DESCRIPTION

STRATOGRIP 0570 est une colle contact double encollage, pouvant également être utilisée en simple encollage pour certaines applications spécifiques. Elle a été conçue pour le collage des mousses synthétiques, des tissus et autres matériaux utilisés dans la fabrication des semelles orthopédiques. Elle est non chlorée, offre une forte liaison, une excellente résistance à la chaleur, des temps de séchage rapides, un tack important et un long temps ouvert. Grâce à son système de pulvérisation, elle permet une application précise, rapide et économique, en réduisant le temps de travail et la consommation de produit. Elle est conditionnée dans un emballage portable, prêt-à-l'emploi, pour une utilisation simplifiée sur site.

TOUJOURS effectuer un essai avant l'application du produit afin de s'assurer de la compatibilité de la STRATOGRIP 0570 avec votre application spécifique.



CARACTÉRISTIQUES

- Adhésion instantanée, forte ténacité
- Non chlorée
- Haute résistance à la température
- Risques sanitaires limités
- Exempte de substance destructive d'ozone (ODS)

DONNÉES TECHNIQUES			
Temps de séchage	1-2 min	% matières solides	35%
Couleur	Transparent	Superficie	140 m²
Base	Polymère synthètique	Temp. de rupture adhèsive sous cisaillement (SAFT)	+ 95°C
Solvant	Hydrocarbone	Pulvérisation	Toile

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip O570 est garantie 12 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas les produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Eliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP 0570 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon

collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H.

Note: Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air inférieur, présentant un risque de toccicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (Fortes émissions).



CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne Volume: 22 L / 13Kg



Aerosol Volume: 500

ml





SAS ARDEMAT GROUP

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE Tél. 04 75 30 23 09

