

**STRATO
GRIP**

**FICHE
TECHNIQUE**



P490

**COLLE MULTI-SUPPORT
SANS ACÉTONE**

DESCRIPTION

STRATOGRIP P490 est une colle multisupport sans acétone, développée pour le collage de mousses, feutrinés et géotextiles lors de la construction ou rénovation de piscines.

Sa formule spécifique offre un tack initial puissant tout en restant compatible avec les supports rencontrés sur les chantiers de piscine. Sans solvant agressif, la P490 est peu nocive, parfaitement adaptée aux environnements sensibles, et idéale pour une application propre et sécurisée. Elle résiste à des températures élevées jusqu'à 90°C.

Son système de pulvérisation permet une application rapide, régulière et économique, en limitant la consommation de produit. Conditionnée en emballage portable, elle est prête à l'emploi, sans matériel supplémentaire.

* Peut convenir sur bloc polystyrène si la colle est à température ambiante ($\geq 18^{\circ}\text{C}$) et appliquée par pulvérisation rapide à environ 15 cm afin d'éviter toute surcharge en solvant.



CARACTÉRISTIQUES

- Tack initial très puissant
- Sans dichlorométhane, ni acétone
- Très long temps ouvert
- Bon marché, haut pouvoir couvrant
- Exempte de substance destructrice d'ozone (ODS)

DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage	1-3 min	% matières solides	32%
Couleur	Transparent	Pulvérisation	Toile
Base	Polymère synthétique	Temp. de rupture adhésive sous cisaillement (SAFT)	+ 90°C
Superficie aérosol	10m ²	Superficie bonbonne	350m ²

STOCKAGE, CONSERVATION & INFLAMMABILITÉ

La colle contact Stratogrip P490 est garantie 18 mois à partir de la date de fabrication. Ne pas laisser le produit geler. Toujours remettre à une température ambiante avant utilisation pour une pulvérisation correcte. N'entreposez pas le produit directement sur un sol béton et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Extrêmement inflammable. Tenir le produit éloigné de toutes sources de chaleurs / étincelles / flammes / surfaces chaudes. Ne pas fumer à côté, ne pas pulvériser vers une flamme ou vers toutes autres sources de chaleur.

Canister sous pression : ne pas percer, ni brûler même après l'usage.

Bien lire et comprendre la fiche de sécurité et les mesures de précautions avant l'emploi.

Éliminer le contenu/canister en accord avec les réglementations nationale en vigueur.

P490

COLLE MULTI-SUPPORT SANS ACÉTONE

MODE D'EMPLOI

La colle contact STRATOGRIP P490 est appliquée par pulvérisation sur les deux surfaces à assembler. Pulvériser la colle sur les deux surfaces en couche uniforme et en assurant un taux de recouvrement de 80% à 100%. Ne pas humecter les surfaces avant. Laisser sécher 1 à 3 minutes jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher. Dans le cas de surfaces poreuses ainsi que pour les zones difficile d'accès (par ex. collage d'arêtes), appliquer une deuxième couche de colle dès que la première couche est sèche. Assembler les éléments en appuyant partout pour assurer un bon collage. Développe la pleine force d'adhésion en 24H. Pour certaines applications un collage en simple face peut être réalisé, cependant bien réaliser un essai afin de

s'assurer que la tenue correspond à vos attentes.

Note : Les meilleurs résultats d'encollage sont obtenus avec une température ambiante avoisinant les 15°C. S'assurer que toutes les surfaces à assembler sont propres, sèches et exemptes de poussières, d'huile / de graisse et de solvants, avant de pulvériser la colle. IMPÉRATIF de maroufler la totalité de la surface avec une pression de 3 Bar minimum.

CONDITIONNEMENT

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en oeuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en oeuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions

générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.

Bombonne

Volume: 22 L / 13Kg



Aérosol

Volume: 500 ml



STRATO GRIP

SAS ARDEMAT GROUP

2255 Route du vent 07320 ST-AGREVE
Tél. 04 75 30 23 09

www.stratogrip.com

Ardemat 